

OTTOCOLL®**P 85****Технический паспорт****Свойства:**

- 1-компонентный полиуретановый клей
- Устойчив к погодным воздействиям согласно DIN 204 D4
- Очень высокая прочность склеивания
- Очень быстро отвердевает
- Некоррозийный
- После отвердевания можно шлифовать и наносить краску

- Не имеет запаха
- Только для применения в коммерческих целях. См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам ЕС.

Сферы применения:

- Приклеивание для обеспечения динамической связи с металлами, например, алюминием, нержавеющей сталью, оцинкованной сталью, медью
- Приклеивание камня, природного камня и керамики
- Склеивание изоляционных элементов, например, из полистирола (Styropor®), ПВХ, полиуретана и т.д.
- Склеивание огнестойких строительных плит, например, из гипсокартона или гипсоволокна
- Склеивание для обеспечения динамической связи дерева и материалов из древесины, например, ДСП, фанеры и т.п., а также склеивание при ремонте лестниц
- Склеивание полимеров, например, жёсткого ПВХ, стеклопластика и т.д.

Стандарты и испытания:

- Проверен на соответствие DIN EN 204-D4 — атмосферостойкое склеивание конструкций из дерева и ДСП (Институт техники окон, г. Розенхайм)
- Проверен на соответствие DIN EN 14257 (Watt 91) — прочность склеивания клеев для дерева (Институт техники окон, г. Розенхайм)
- По американской рейтинговой системе сертификации энергоэффективных и экологически чистых зданий LEED® клеи и герметики получили высокий балл 4.1.

Особые указания:

Перед использованием продукта пользователь должен убедиться, что материалы, контактирующие с продуктом, совместимы с ним и друг с другом, не повреждаются его и не изменяются при обработке (например, не меняют цвет). Следует также заранее убедиться, что ингредиенты или испарения материалов, которые позднее будут использоваться в зоне нанесения продукта, не ухудшают качество и не изменяют свойств (напр., цвет) продукта. При необходимости проконсультируйтесь с производителем соответствующих материалов.

Для приклеивания материалов под открытым небом на участках, подверженных воздействию влаги и / или ультрафиолетового излучения, рекомендуем использовать гибридные клеи, такие как OTTOCOLL® M 500, OTTOCOLL® Allflex, OTTOCOLL® HiTack, OTTOCOLL® M 590 или OTTOCOLL® M 570. Исключение составляет склеивание дерева и ДСП на участках, подверженных атмосферным воздействиям, с последующим нанесением защитного покрытия в соответствии с DIN EN 204 D4.

Краски, лаки, полимеры и другие материалы покрытия должны быть совместимы с клеем / герметиком.

Совместим с мрамором и природным камнем, не вызывает жировых загрязнений и не меняет цвет этих материалов.



При ультрафиолетовой нагрузке не исключено изменение цвета.

Для очистки рабочих инструментов от ещё не затвердевшего клея можно использовать OTTO Cleaner MP.

Затвердевший клей удаляется только механическим путём.

Не подходит для обработки стыковых швов между гипсоволокнистыми плитами.

Не подходит для склеивания стекла, полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), полиамида (ПА), политетрафторэтилена (ПТФЭ), приклеивания на битумные, воскообразные и маслосодержащие основания и т.п.

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Жизнеспособность (23 °C / относительная влажность воздуха 50 %), цветной | ок. 5 - 10 мин. |
| Жизнеспособность (23 °C / относительная влажность воздуха 50%), прозрачный | ок. 20 мин. |
| Температура нанесения | от +5 °C до +35 °C |
| Вязкость (23 °C) | стойкий, пастообразный |
| Плотность при 23 °C, цветной | ок. 1,48 г/см ³ |
| Плотность при 23 °C, прозрачный | ок. 1,15 г/см ³ |
| Температурная стойкость | от -35 °C до +80 °C; временно при +100 °C |
| Продолжительность прессования (23 °C), цветной | ок. 45 мин. |
| Продолжительность прессования (23 °C), прозрачный | ок. 60 мин. |
| Давление прессования | max. 8 кг/см ² |
| Количество клея: | ок. 250 г/м ² |
| Рекомендуемая влажность древесины | ок. 8 - 16 % |
| Стабильность при хранении при 23 °C / относительной влажности воздуха 50 %, картридж / флакон | 12 месяцев |

Эти показатели не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций обратитесь в компанию OTTO-CHEMIE.

Предварительная обработка:

Необходимо очистить поверхности крепления и удалить все загрязнения: смазку, консерванты, жир, масло, пыль, воду, старый клей / герметик и другие вещества, снижающие прочность фиксации. Очистка не пористых оснований: очистите средством OTTO Cleaner T (время проветривания ок. 1 минуты) и чистой тканью, не оставляющей ворса. Очистка пористых оснований: очистите поверхности от свободных частиц механическим способом, например, стальной щёткой или шлифовальным кругом.

Гладкие поверхности следует подшлифовать, удалить пыль.

Поверхности крепления должны быть чистыми, обезжиренными и прочными.

Указания по применению:

Достаточно нанести клей только с одной стороны. При необходимости распределите его по всей поверхности шпателем и т.п.

Отвердевание происходит за счёт реакции с влагой. При этом образуется небольшое количество CO₂, и в результате клей увеличивается в объёме.

Зафиксируйте склеиваемые материалы до полного затвердения клея.

Один из материалов должен быть пористым или пропускать водяной пар.

Для создания влажности, необходимой для отвердевания, можно сбрызнуть поверхность водой.

Поверхность приклеивания может быть влажной, но не должна быть мокрой. Составить склеиваемые элементы вместе следует по возможности немедленно, но не позднее чем в течение интервала образования плёнки.

Для создания влажности, необходимой для отвердевания, можно сбрызнуть поверхность водой.

Поверхность приклеивания может быть влажной, но не должна быть мокрой. Составить склеиваемые элементы вместе следует по возможности немедленно, но не позднее чем в течение интервала образования плёнки.

Влажность и высокая температура могут сократить время затвердевания.

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Продукты рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении (при относительной влажности воздуха < 60%) при температуре от +15 °C до +25 °C. Если на протяжении долгого времени (нескольких недель) продукты хранятся и / или перевозятся при более высокой температуре либо влажности воздуха, не исключено снижение их устойчивости или изменение свойств материалов.

Варианты поставки:

Список ёмкостей, поставляемых со склада, приведён в действующем общем каталоге строительных продуктов.



| Упаковка | Тара | Штук на поддоне |
|---------------------------|------|-----------------|
| 310 мл, картридж | 20 | 1200 |
| 580 мл, алюминиевый пакет | 20 | 600 |

| | | | | |
|--------|-----|---------|-----|----------------|
| Цвета: | C16 | бежевый | C95 | полупрозрачный |
|--------|-----|---------|-----|----------------|

Указания по технике безопасности: См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам ЕС.

Утилизация: Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам ЕС.

Ответственность за дефекты продукции: Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия, приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на этот документ заявления компании Otto-Chemie не подразумевают принятие гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного заявления компании Otto-Chemie, составленного в письменной форме. Приведённые в этом техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок размещены по адресу http://www.otto-chemie.de/otto/Home/_psmand,6.html.